

BR707 / SANIER FEIN WTA

Смесь сухая шпаклевочная saniрующая,
отвечает требованиям WTA-Merkblätter 2-9-04/D
«Система saniрующих штукатурок»

Описание

BRAUG BR 707 / ФАИН – saniрующая шпаклевка для осушения влажных засоленных кладок внутри и снаружи зданий. Может поставляться в белом или светло-сером цвете. Продукт отвечает требованиям WTA e.V. (Научно-технического объединения по сохранению и ремонту памятников истории и архитектуры, Байербрюнн, Германия). Устойчива к воздействию солей. Высокая пористость и паропроницаемость. Высокая долговечность и морозостойкость. Низкое капиллярное водопоглощение.

Особенности и преимущества:

- Отвечает требованиям WTA
- Высокая пористость и паропроницаемость
- Высокая долговечность и морозостойкость
- Низкое капиллярное водопоглощение
- Гидрофобная
- Пригодна для механизированного нанесения

Область применения

Специальная saniрующая шпаклевка BRAUG BR 707 предназначена для ремонта и восстановления влажных засоленных каменных и кирпичных кладок старых зданий при внутренних и наружных работах. Рекомендована для реставрации памятников истории и архитектуры. Применяется для создания шпаклевочного слоя saniрующей системы толщиной до 6 мм на кладках с различной степенью увлажнения и засоленности. Пригодна для применения на основаниях с невысокой прочностью. Способствует высыханию кладок и аккумулирует соли, предохраняя кладки от разрушения. Позволяет получить сухие поверхности стен. Специализированные добавки существенно снижают вероятность появления высолов на поверхности.

Подготовка основания

Основание должно быть шероховатым, чистым, свободным от веществ, препятствующих прочности сцепления с основанием: высолы, пыль, грязь, масла, битум, краска, ржавчина. Перед нанесением растворной смеси, поверхность должна быть матово-влажной.

Выполнение работ

Соотношение при смешивании: на 25 кг сухой смеси требуется 6.5-7.5 литров воды. Сухую смесь постепенно добавлять в расчетное количество воды при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Продолжительность перемешивания – 5 минут. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать в течение 1 минуты. Время использования готовой растворной смеси – не более 60 минут. Растворную смесь следует периодически перемешивать.

Техническое описание

BR707 / SANIER FEIN WTA

Смесь сухая шпаклевочная saniрующая,
отвечает требованиям WTA-Merkblätter 2-9-04/D
«Система saniрующих штукатурок»

Рекомендации

BRAUG BR 707 наносить вручную с помощью стального шпателя. Толщина слоя нанесения должна составлять 1-6 мм. После начала схватывания, поверхность шпаклевки затереть войлочной теркой.

Дополнительные условия

Для предотвращения быстрого высыхания поверхности и опасности образования трещин в течение 24 часов при нормальных условиях, а при воздействии прямых солнечных лучей и ветра в течение 48 часов, нанесенный состав следует укрыть полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной. Запрещается делить упаковку и смешивать материал частями. При начале схватывания растворной смеси не добавлять воду в замес. На процесс твердения влияют t конструкции, t окружающей среды и t материала.

Технические характеристики

Характеристики	Единицы	Знач.	Примечание
Максимальный размер заполнителя	мм	≤ 0.6	
Соотношение компонентов	кг : л	25: 6.5-7.5	вода
Толщина нанесения слоя за проход	мм	до 7	
Время работы с материалом	мин	60	при 20°C и 65% отн. вл. возд.
Воздухововлечение растворной смеси	%	30	
Расход материала	кг/м ²	1.2	при толщине слоя 1 мм
Прочность на сжатие	МПа	2.5	через 28 суток
Прочность при изгибе	МПа	1.5	через 28 суток
Капиллярное водопоглощение	кг/м ²	>0.3	через 24 часа
Глубина проникновения воды	мм	< 5	
Паропроницаемость	мг/м·ч·Па	0.10	
Общая пористость	%	>40	
Условия применения	°C	≥ +5	t воздуха, основания

Техническое описание

BR707 / SANIER FEIN WTA

Смесь сухая шпаклевочная saniрующая,
отвечает требованиям WTA-Merkblätter 2-9-04/D
«Система saniрующих штукатурок»

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь BRAUG BR 707 SANIER FEIN WTA поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг.

Обратите внимание

Смесь относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. При выполнении работ использовать перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания. Избегать попадания смеси на кожу и в глаза. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

